

<b>Produktname</b>	<b>Deolink Amino TM-100</b>	
<b>Beschreibung</b>	Haftvermittler	
<b>Zusammensetzung</b>	3-Aminopropyltrimethoxysilan	
<b>Aussehen</b>	farblose bis schwach gelbe, klare Flüssigkeit	
<b>Analysenwerte</b>		
Gehalt [%]	DIN 53174	min. 96,0
Farbe	EN ISO 6271-1	max. 25
Dichte bei 25 °C [g/cm <sup>3</sup> ]	DIN ISO 787 T10	1,00 - 1,04
<b>Dosierung</b>		
Bezogen auf Gesamtformulierung [%]		0,5 - 1,5
<b>Empfehlung LII des BfR für Füllstoffadditive in Polymeren für Lebensmittelbedarfsgegenstände</b>		empfohlen, max. 0,5 % Silan, bezogen auf Füllstoff
<b>Code of Federal Regulations FDA 21 CFR 175.105 US</b>		zugelassen
<b>Lieferform</b>		25 kg im Stahl-Kanister 200 kg im Stahl-Spundfass

**Lagerfähigkeit**

In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und trockenen Räumen	mindestens 12 Monate
---	----------------------

**Einstufung und Kennzeichnung**

Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

**Verhalten und Wirkung**

- Fungiert als Bindeglied zwischen anorganischen Oberflächen, Füllstoffen und dem Silikon-, Epoxidharz oder PVC Polymer

**Anwendung**

- Haftvermittler in Silikonen und anderen Dicht- und Klebstoffen für Anwendungen im Bau- und Industriebereich

Jede von uns gegebene anwendungstechnische Beratung stellt nur einen unverbindlichen Hinweis dar - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter -, der nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte befreit. Verarbeitung, An- und Verwendung unserer Produkte liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Waren nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.