

Deosec PD

Calciumoxidpräparation

Beschreibung

Deosec PD lässt sich schnell und gleichmäßig einarbeiten. In der Kautschukmischung enthaltene Feuchtigkeit wird durch Deosec PD chemisch gebunden und so das Auftreten von Porosität in nachgeschalteten Verarbeitungsprozessen vermieden.

Zusammensetzung

Calciumoxid mit max. 5% Mineralöl

Anwendung

Der Einsatz erfolgt vornehmlich in Mischungen für kontinuierliche Extrusionsanlagen.

Dosierempfehlung

2 – 12 phr

Typische physikalische Eigenschaften

		Einheit
Farbe und Form	Hellgraues Pulver	/
Wirkstoffgehalt	> 90	%
Calciumoxidgehalt	92 -100	%
Partikelgröße > 45 µm	0,00 – 0,05	%

Vorteile

Feuchtigkeitsabsorber
Staubfreies Pulver für stippenfreie Einarbeitung
Hoher Wirkstoffgehalt

Zugehörige Produkte

Deosec PD-F

Lagerung

In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und trockenen Räumen lagern.

Haltbarkeit: mindestens 12 Monate.

Anbruchbinde luftdicht verschließen.

Lieferform

20 x 1 kg EVA – Beutel im PE beschichteten Sack

Empfehlung XXI des BfR für Lebensmittelbedarfsgegenstände

Nicht empfohlen

US Code of Federal Regulations, FDA - CFR Title 21, Part 177.2600

Nicht gelistet

Stand: 01/2022