

**Produktdatenblatt**

<b>Produktname</b>	<b>Deosicc Zn 22</b>
<b>Beschreibung</b>	Korrosions- und Verschleißschutz Additiv
<b>Zusammensetzung</b>	Zink-2-Ethylhexanoat
<b>Aussehen</b>	farblose bis leicht gelbliche, honigzähe Flüssigkeit

**Analysenwerte\***

Zink	[%]	DIN ISO 4619	22,0 – 24,0
Dichte bei 20 °C	[Kg/m <sup>3</sup> ]	DIN EN ISO 12185	1150 – 1250
Kin. Viskosität bei 100 °C	[mm <sup>2</sup> /s]	DIN EN ISO 3104	10 – 40

<b>Dosierung</b>	[%]	0,5 – 5,0
------------------	-----	-----------

<b>Lieferform</b>	200 kg Stahl-Spundfass
-------------------	------------------------

<b>Lagerfähigkeit</b>	mind. 12 Monate
-----------------------	-----------------

im Originalgebinde, kühl und trocken und ohne Sonneneinstrahlung gelagert

**Einstufung und Kennzeichnung**

Deosicc Zn 22 ist als „augenreizend Kat. 2“ und „reproduktionstoxisch Kat. 2“ eingestuft und gekennzeichnet. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

**Anwendung**

Korrosions- und Verschleißschutz – Additiv für den Einsatz in Schmierfetten.

**\*Die genannten Werte sind nicht zur Erstellung von Produkt-Spezifikationen bestimmt!**

Jede von uns gegebene anwendungstechnische Beratung stellt nur einen unverbindlichen Hinweis dar - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter -, der nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte befreit. Verarbeitung, An- und Verwendung unserer Produkte liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Waren nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Stand: August 2020