

Deotack RS

Homogenisier- und Klebrigmacherharz

Beschreibung

Deotack RS verleiht Gummimischungen eine hervorragende Konfektionsklebrigkeit, welche auch nach mehreren Tagen noch auf gleichem Niveau erhalten bleibt. Durch partielle Covulkanisation können physikalische Werte verbessert werden.

Zusammensetzung

Alkyl – Phenolharz

Anwendung

Gummimischungen, die eine hohe Konfektionsklebrigkeit erfordern, wie für Karkassen von Reifen, Runderneuerungsmischungen, Förderbänder, gewebeverstärkte Schläuche, Brückenlager, Keilriemen oder Gummi-Metalteile.

Durch gute Verträglichkeit mit NR, SBR und BR werden außerdem noch die Verarbeitungs- und Extrusionseigenschaften verbessert. Auch für Green-Tyre-Anwendungen geeignet. Bei längerer Lagerung dunkelt Deotack RS geringfügig nach. Dies stellt nach unserer Kenntnis keine Beeinträchtigung dar.

Dosierempfehlung

2 - 6 phr

Typische physikalische Eigenschaften

		Einheit
Farbe und Form	Farblose – gelbliche Pellets	/
Erweichungspunkt	107 - 117	°C

Vorteile

Homogenisier- und Klebrigmacherharz
 Gute Langzeitklebrigkeit
 Gute Verträglichkeit mit NR, SBR und BR
 Verbesserung von phy. Werten durch Covulkanisation

Zugehörige Produkte

Homogenisator 501
 Homogenisator 501 D
 Deotack 1100
 Deotack P
 Deotack 70 DL

Lagerung

In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und trockenen Räumen lagern
 Haltbarkeit: mindestens 24 Monate

Lieferform

20 kg in Papiersäcken

Empfehlung XXI des BfR für Lebensmittelbedarfsgegenstände

Nicht empfohlen

US Code of Federal Regulations, FDA - CFR Title 21, Part 177.2600

Nicht gelistet

Stand: 01/2022