
Produktname	Deolink Amino TE 50 DL
Beschreibung	Füllstoffaktivator / Haftvermittler
Wirkstoff	3-Aminopropyltriethoxysilan 50 % auf mineralischem Füllstoff
Aussehen	Weißes Pulver
Analysenwerte	
Silangehalt	~50%
Asche, 2 Std. bei 950°C (%) DIN EN ISO 3451-1	37 +/-2
Dosierung [%]	1 – 6
Lieferform	20 kg Beutel

Lagerfähigkeit

In der original verschlossenen Verpackung
bei Raumtemperatur

mindestens 6 Monate

Einstufung und Kennzeichnung

Deolink Amino TE ist als "Skin Corr. 1B" eingestuft und gekennzeichnet.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Verhalten und Wirkung

Deolink Amino TE 50 DL ist ein organofunktionelle Silanpräparation, welche eine chemische Bindung zwischen organischem Polymer und anorganischen Substraten oder Füllstoffen bewirkt. Aufgrund der ausgedehnten Kompatibilität des Aminosilans ist das Produkt für verschiedenste Anwendungen im Bereich Beschichtungen, Dichtstoffe oder Compounding geeignet.

Die Pulverform ermöglicht hierbei ein einfaches Handling und einfache Verarbeitung.

Deolink Amino TE 50 DL ist weiterhin in der Lage die Füllstoffdispersion zu verbessern und die Kopplung zwischen Polymer und Füllstoff führt zu verbesserten mechanischen Eigenschaften.

Jede von uns gegebene anwendungstechnische Beratung stellt nur einen unverbindlichen Hinweis dar - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter -, der nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte befreit. Verarbeitung, An- und Verwendung unserer Produkte liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Waren nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Gültig ab 07.04.2016