
Produktname	Deotack RS
Beschreibung	Klebrigmacher
Zusammensetzung	Alkyl-Phenolharz
Aussehen	farblose bis gelbliche Pellets
Analysenwerte	
Erweichungspunkt [°C] ASTM D 3461	107 - 117
Dosierung	
[phr]	2 - 6
Empfehlung XXI des BfR für Lebensmittelbedarfsgegenstände	nicht empfohlen
US Code of Federal Regulations, FDA - CFR Title 21, Part 177.2600	nicht gelistet
Lieferform	20 kg in Papiersäcken
Lagerfähigkeit	
In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und trockenen Räumen	mindestens 24 Monate
Einstufung und Kennzeichnung	
Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.	
Verhalten und Wirkung	
Deotack RS verleiht Gummimischungen eine hervorragende Konfektionsklebrigkeit, welche auch nach mehreren Tagen noch auf gleichem Niveau erhalten bleibt. Durch partielle Co-Vulkanisation können verbesserte physikalische Werte erreicht werden.	
Anwendung	
Klebrigmacherharz für Gummimischungen, die eine hohe Konfektionsklebrigkeit erfordern, wie für Reifenkarkassen, Runderneuerungsmischungen, Förderbänder, gewebeverstärkte Schläuche, Brückenlager, Keilriemen oder Gummi-Metalteile.	
Bemerkungen	
Durch gute Verträglichkeit mit NR, SBR, und BR werden außerdem die Verarbeitungs- und Extrusionseigenschaften verbessert. Auch für Green-Tyre-Anwendungen geeignet. Bei längerer Lagerung dunkelt Deotack RS geringfügig nach. Dies stellt nach unserer Kenntnis keine Beeinträchtigung der Wirksamkeit dar.	

Jede von uns gegebene anwendungstechnische Beratung stellt nur einen unverbindlichen Hinweis dar - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter -, der nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte befreit. Verarbeitung, Anwendung und Verwendung unserer Produkte liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Waren nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Gültig ab 1.1.2017